

TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA

DECOMIX

KVARC[®]
STAVEBNÉ MATERIÁLY

Špecifikácia produktu:	K dispozícii vo forme jednotkových balení, 2-zložková, farebná soklová omietka, ktorú je možné namiešať bezprostredne pred začatím práce na používanie v interiéroch aj exteriéroch, ktorá sa dá pripraviť zo zmesi 16 základných farieb v akomkoľvek pomere.
Zloženie:	Zložka A: farebný mletý mramor; Zložka „B“: plastové disperzné spojivo a špeciálne prísady
Oblasť použitia:	Dekoratívna omietka ako vrchný náter na vonkajšie a vnútorné murivo, sokle, stĺpy a portály obytných a verejných budov. Môže sa používať na zvislé betónové povrchy, umelý kameň, ručné a strojné omietky na báze cementu, ako aj na polystyrénové panelové tepelnoizolačné systémy. Neodporúča sa na vonkajšiu úpravu vodorovných povrchov a podlahy. Sokle, oporná stena musia byť vopred omietnuté a podkladnou omietkou.
Technické údaje:	<ul style="list-style-type: none">• Priľnavosť: $\geq 1,3$ MPa• hodnota odporu difúzie vodnej pary (μ): cca. 30• Maximálna veľkosť častíc: 1,8 mm
Materiálové požiadavky:	<ul style="list-style-type: none">• Hotová zmes: cca. 5 kg/m² (na rovnom povrchu)• Kvarc Univerznyi náter, alebo• Kvarc farebný náter: cca. 0,2 kg/m²
Balenie:	Prášok: v plastových vreciach 4 x 2,75 kg; spojivo: 4,0 kg / 15 kg v plastovom vedre
Skladovanie:	Na krytom mieste, chránené pred mrazom a vysokými teplotami, v neotvorenom originálnom balení: 1 rok
Požiadavky:	Podklad musí byť pevný, čistý a homogénny. Steny musia byť izolované proti unikajúcej vlhkosti. Pred začatím práce musí byť povrch predbežne ošetrený základným náterom, aby sa zabezpečilo rovnomerná absorpcia vlhkosti a priľnutie: naneste Kvarc farebný základný náter alebo Univerzálnym náterom na zaschnutý základnú omietku, betón alebo lepidlo.
Návod na použitie:	Jednotlivé zložky by mali byť dôkladne zmiešané vo vedre. dekoratívnu omietku DECO-MIX rozmiešajte ako súvislý povrch steny v čistej nádobe vhodnej veľkosti (s nízkootáčkovým miešadlom so zmiešavacím hriadeľom). Po zaschnutí základného náteru sa dekoratívna omietka DECO-MIX nanáša nerezovým čistým hladidlom. Hrúbka nanášanej vrstvy by mala byť 1,5-násobkom maximálnej veľkosti častíc! Aplikácia a spracovanie musia prebiehať nepretržite a jednotlivé pracovné etapy musia byť stále spracované za mokra. Ak sa nanášajú rôzne zafarbené omietky vedľa seba, musí byť medzi každou zónou povolená doba sušenia 24 hodín. Náradie je potrebné ihneď po použití očistiť.

Dôležité informácie:

Namiešaná DECO-MIX dekoratívna omietka musí byť použitá do 2 hodín. Do omietky by sa nemali pridávať žiadne prísady. Nepoužívajte v horúcom počasí, v daždi, v trvale vlhkom a hmlistom počasí, v silnom vetre. V teplom, slnečnom počasí omietku chráňte pred rýchlym schnutím. Omietka do 24 hodín nesmie byť vystavená mrazu a dažďu. Nízke teploty a vysoká vlhkosť vzduchu predlžujú čas vytvrdzovania. Presné materiálové požiadavky je možné určiť skúšobnou aplikáciou.

Odporúča sa skontrolovať materiálové požiadavky drsnejších povrchov skúšobnou vzorkou nanesenou na mieste. Naša spoločnosť nenesie zodpovednosť za materiálne požiadavky. Vzhľadom na povahu suroviny sa farba výrobkov uvedených na trh v rôznych časoch môže mierne líšiť. Pred aplikáciou skontrolujte farbu omietky na skúšobnej ploche, pretože po aplikácii neposkytujeme záruku na farebný odtieň!

Teplota spracovania:

od +5 do +25 °C (povrch, vzduch, voda a materiál).

Bezpečnostné predpisy:

Pozri bezpečnostnú dokumentáciu.

Upozornenie:

Výrobca predpokladá základné odborné znalosti pri používaní produktu.