

TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA

DECOPAINT SILICON

KVARC[®]
STAVEBNÉ MATERIÁLY

Špecifikácia produktu:	Hotová, vodoodpudivá, odolná voči poveternostným vplyvom, odolná voči zásadám, paropriepustná, zmývateľná farebná dekoratívna matná farba s vodným disperzným spojivom vyrobená za kontrolovaných výrobných podmienok. Odolná voči znečisteniu ovzdušia, vynikajúco kryje.
Zloženie:	Disperzné spojivo, špeciálne prísady a pigmenty
Oblasť použitia:	Môže sa použiť na maľovanie fasád, vonkajších a vnútorných povrchov stien a stropov nových i starých bytových a verejných budov, priemyselných a poľnohospodárskych zariadení. Môže sa nanášať na omietku, betónový cement, azbestocement a sadrové povrchy. Môže sa tiež použiť na opätovné farbenie nezafarbených povrchov alebo povrchov natretých materiálmi s podobnými vlastnosťami, ako aj na povrchy ošetrovanými farebnou omietkou s minerálnym spojivom a syntetickými živícami.
Technické údaje:	<ul style="list-style-type: none">• Hodnota difúzneho odporu pár (μ): cca. 130• Riediteľnosť: vodou z vodovodu, v prípade potreby až 5%• Môže sa nanášať: štetcom, valčekom, striekacou pištoľou• Čas sušenia: 4 hodiny (pri 20 ° C)
Materiálové požiadavky:	<ul style="list-style-type: none">• v závislosti od povrchovej štruktúry 0,225-0,450 kg/m²
Balenie:	V 15 kg plastovom vedre
Skladovanie:	Skladujte v chladnom sklade bez mrazu v pôvodnom uzavretom balení pri +5 až 25 ° C po dobu 12 mesiacov
Požiadavky:	Povrch musí byť suchý, pevný, bez farieb, organických látok, prachu a mastnoty, ropných derivátov. Konštrukčne voľné alebo znečistené časti omietky musia byť vopred odstránené a opravené.
Návod na použitie:	Pred prácou pokryte sklenené plochy, okenné rámy, parapety, podlahy a dvere. Nenatreté povrchy je potrebné predbežne ošetriť Kvarc farebným základným náterom 24 hodín pred nanosením alebo Kvarc hlbokým základným náterom pred opätovným natretím starších minerálnych škvŕn starých náterov. V prípade starých omietok sa musia chyby omietky vopred opraviť a potom sa musia nechať zaschnúť, aj v tomto prípade treba povrch predbežne ošetriť základným náterom. Fasádna farba sa predáva pripravená na použitie a nevyžaduje riedenie. V prípade vysoko nasiakavého podkladu alebo pri teplotách vyšších ako +20°C sa môže riediť max. 5% vodou. Kvarc disperzná fasádna farba by mala byť dôkladne premiešaná pre rovnomerný farebný efekt. Potom je možné nanášať štetcom, plyšovým valčekom alebo bezvzduchovým striekacím zariadením – min. v 2 vrstvách. Medzi jednotlivými vrstvami zabezpečte minimálny čas schnutia 4 hodiny. Povrch, ktorý sa má natrieť, a teplota vzduchu by mala byť min. +5 ° C. Na súvislé povrchy stien sa odporúča naniesť výrobok s rovnakým dátumom výroby. Po farbení je potrebné náradie ihneď umyť vodou, pretože zaschnutý náter je možné odstrániť len pomocou rozpúšťadiel.

Dôležité informácie:

Prefarbenie nemení značne textúru povrchu. Po prefarbení bude mať povrch jednotnú farbu, uzavretou štruktúrou, ale bude paropriepustný. V prípade väčších farebných rozdielov na podkladoch nanášajte v 2 vrstvách tak, aby pri nanášaní prvého náteru k farbe Pridáte sa 5% vody a druhá vrstva sa nanáša bez zriedenia. Materiál nesmie byť počas doby tuhnutia vystavený mrazu. Chráňte povrch pred dažďom, kým farba nevyschne. Neaplikujte na povrchy vystavené priamemu slnečnému žiareniu! Pri použití v interiéri zabezpečte dostatočné vetranie.

Teplota spracovania:

Medzi +5 a +25 ° C (povrch aj farba)

Bezpečnostné predpisy:

Pozri bezpečnostnú dokumentáciu.

Upozornenie:

Výrobca predpokladá pri používaní výrobku základné odborné znalosti.