

TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA

DECOPAINT

KVARC[®]
STAVEBNÉ MATERIÁLY

Špecifikácia produktu:	Hotová, vodoodpudivá, odolná voči poveternostným vplyvom, odolná voči zásadám, paropriepustná, zmývateľná farebná dekoratívna matná farba s vodným disperzným spojivom. Vyrobená za kontrolovaných výrobných podmienok. Odolná voči znečisteniu ovzdušia, vynikajúco kryje.
Zloženie:	Disperzné spojivo, špeciálne prísady a pigmenty
Oblasť použitia:	Môže sa použiť na maľovanie fasád, vonkajších a vnútorných povrchov stien a stropov nových i starých bytových a verejných budov, priemyselných a poľnohospodárskych zariadení. Môže sa nanášať na omietku, betónový cement, azbestocement a sadrové povrchy. Môže sa tiež použiť na opätovné farbenie nezafarbených povrchov alebo povrchov natretých materiálmi s podobnými vlastnosťami, ako aj na povrchy ošetrovanými farebnou omietkou s minerálnym spojivom a syntetickými živícami.
Technické údaje:	<ul style="list-style-type: none">• Hodnota difúzneho odporu pár (μ): cca. 200• Riediteľnosť: vodou z vodovodu, v prípade potreby až 5%• Môže sa nanášať: štetcom, valčekom, striekacou pištoľou• Čas sušenia: 4 hodiny (pri 20 ° C)
Materiálové požiadavky:	<ul style="list-style-type: none">• v závislosti od povrchovej štruktúry 0,225-0,450 kg/m²
Balenie:	V 15 kg plastovom vedre
Skladovanie:	Skladujte v chladnom sklade bez mrazu v pôvodnom uzavretom balení pri +5 až 25 ° C po dobu 12 mesiacov
Požiadavky:	Povrch musí byť suchý, pevný, bez farieb, organických látok, prachu a mastnoty, ropných derivátov. Konštrukčne voľné alebo znečistené časti omietky musia byť vopred odstránené a opravené.
Návod na použitie:	<p>Pred prácou pokryte sklenené plochy, okenné rámy, parapety, podlahy a dvere. Nenatreté povrchy je potrebné predbežne ošetriť Kvarc farebným základným náterom 24 hodín pred nanosením alebo Kvarc hlbokým základným náterom pred opätovným natretím starších minerálnych škvŕn starých náterov. V prípade starých omietok sa musia chyby omietky vopred opraviť a potom sa musia nechať zaschnúť, aj v tomto prípade treba povrch predbežne ošetriť základným náterom.</p> <p>Fasádna farba sa predáva pripravená na použitie a nevyžaduje riedenie. V prípade vysoko nasiakavého podkladu alebo pri teplotách vyšších ako +20°C sa môže riediť max. 5% vodou. Kvarc disperzná fasádna farba by mala byť dôkladne premiešaná pre rovnomerný farebný efekt. Potom je možné nanášať štetcom, plyšovým valčekom alebo bezvzduchovým striekacím zariadením – min. v 2 vrstvách. Medzi jednotlivými vrstvami zabezpečte minimálny čas schnutia 4 hodiny. Povrch, ktorý sa má natrieť, a teplota vzduchu by mala byť min. +5 ° C. Na súvislé povrchy stien sa odporúča naniest výrobok s rovnakým dátumom výroby. Po farbení je potrebné náradie ihneď umyť vodou, pretože zaschnutý náter je možné odstrániť len pomocou rozpúšťadiel.</p>

Dôležité informácie:

Prefarbenie nemení značne textúru povrchu. Po prefarbení bude mať povrch jednotnú farbu s uzavretou štruktúrou, ale bude paropriepustný. V prípade väčších farebných rozdielov na podkladoch nanášajte v 2 vrstvách tak, že pri nanášaní prvého náteru k farbe pridáte sa 5% vody. druhá vrstva sa nanáša bez zriedenia. Materiál nesmie byť počas doby tuhnutia vystavený mrazu. Chráňte povrch pred dažďom, kým farba nevyschne. Neaplikujte na povrchy vystavené priamemu slnečnému žiareniu! Pri vnútornom použití zabezpečte dostatočné vetranie.

Teplota spracovania:

Medzi +5 a +25 ° C (povrch aj farba)

Bezpečnostné predpisy:

Pozri bezpečnostnú dokumentáciu.

Upozornenie:

Výrobca predpokladá základné odborné znalosti pri používaní produktu.