

TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA

HLAVNÁ LEPIACA MALTA C1T



Špecifikácia produktu:	Stavebná tenkovrstvá lepiaca malta obsahujúca cement na vnútorné a vonkajšie použitie, na lepenie malých a stredne veľkých pórovitých dlaždíc; na bežné použitie. So zvýšenou priľnavosťou
Zloženie:	Kremenný piesok, cement, prísady na zlepšenie kvality
Oblasť použitia:	Vhodné na lepenie stenových obkladov na sadrové omietky ošetrené cementom, vápenno-cementom a hĺbkovou penetráciou; na betónové podklady, umelý kameň a povrchy poteru: na lepenie pálenej keramickej dlaždice, dlaždíc z kamennej hliny (Mettlach) do 900 cm ² . Nemrzúca zmes, ale neodporúča sa na vonkajšie použitie. Nie je možné použiť na priame lepenie na kovové povrchy, drevo alebo farby.
Technické údaje:	<ul style="list-style-type: none">• Pevnosť v ťahu-Priľnavosť: min. 0,5 MPa (podľa MSz EN 1348:2007)• Pevnosť v tlaku: min. 10 MPa• Pevnosť v ohybe: min. 3 MPa• Maximálna veľkosť častíc: 0,5 mm• Otvorený čas: min. 20 minút (podľa MSz EN 1346:2007)• Množstvo vody: cca. 6,5–7,0 litrov/vrece
Materiálové požiadavky:	1,4 kg /m ² /mm
Balenie:	25 kg papierové vrece
Skladovanie:	Za rovnakých podmienok ako cement, na suchom, krytom mieste, v neotvorenom originálnom balení: 1 rok.
Požiadavky:	Plocha musí byť pevná (betón Kvality C12 alebo Omietka min.kvality Hvh10), bez zmrašťovania, zbavená prachu, farieb, organických látok a nečistôt. Vysoko nasiakavé povrchy a základy na báze sadry je potrebné najneskôr deň pred nanesením namazať hĺbkovou penetráciou Kvarc Nanotech.
Návod na použitie:	Maltu zmiešajte s nízkootáčkovým miešacím hriadeľom. Prášková zmes sa pridá k 6,5-7,0 litrom čistej vody a mieša sa, až kým nie sú viditeľné hrudky. Asi po 10 minútach odpočinku znova premiešajte. Zmiešané lepidlo musí byť pred aplikáciou opäť premiešané. Nanášajte nerezovou špachtľou, lepidlo nanášajte zubovou stierkou cca. v uhle 60 °. Konečná hrúbka lepidla je teda približne polovica aplikovanej hrúbky. Zuby špachtle by sa mali prispôsobiť veľkosti dlaždíc: do 20 cm dĺžky hrany 5-6 mm, pre obklady s 20 - 25 cm sa odporúča použiť verziu 8 - 10 mm. Materiálové požiadavky lepidla závisia od veľkosti zubov zvolenej špachtle, kvality povrchu a veľkosti použitých obkladov; na bočnej stene cca. 3,0 - 5,0 kg / m2; na podlahe 4.0-8,0 kg/m2. Obklady by mali byť vždy lepené do čerstvej vrstvy lepidla.. Ak nanášané lepidlo začne schnúť, čo závisí tiež od klimatických podmienok (teplota, vietor), aplikujte novú vrstvu lepidla.

Dôležité informácie:

Namiešané lepidlo musí byť použité do 3 hodín! Plochy znečistené lepidlom a nástroje musia byť po ukončení práce očistené. Absorpčný povrch a keramické dlaždice sú pochôdzne a je ich možné škárovať už po 24 hodinách; v ostatných prípadoch po 48 hodinách. Počas tejto doby by nemal byť vystavený mrazu. Povrch je možné používať po 1 týždni. Presné Materiálové požiadavky je možné určiť skúšobnou aplikáciou.

Teplota spracovania:

Medzi +5 a +25 ° C (povrch, vzduch, voda a materiál).

Bezpečnostné predpisy:

Pozri bezpečnostnú dokumentáciu

Upozornenie:

Výrobca predpokladá pri používaní výrobku základné odborné znalosti.