

# TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA

## UNIVERZÁLNY NÁTER

**KVARC**<sup>®</sup>  
STAVEBNÉ MATERIÁLY

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Špecifikácia produktu:</b>  | Vopred zmiešaný disperzný sušiaci základný náter, pripravený na použitie,  |
| <b>Zloženie:</b>               | Vodný roztok plastovej disperzie   |
| <b>Oblasť použitia:</b>        | Môže byť použitý v nových i starých bytových a verejných budovách, v priemyselných a poľnohospodárskych objektoch na savé povrchy ako všeobecný základný stavebný náter: na penetráciu savých betónov a omietok; pred zhotovením fasádnych farbiacich omietok, tenkých a vlhkých omietok, dekoratívnych soklových omietok. Pod vrchné omietky tepelnoizolačných systémov na zlepšenie adhézných vlastností a na zníženie absorpcie vlhkosti. Pred zhotovením samonivelačného poteru a kontaktného poteru, pred lepením studených obkladov. Ako výstužná vrstva pred špachtľovaním, maľovaním a tapetovaním. Ľahko použiteľný, rýchlo schnúci, produkt bez obsahu rozpúšťadiel. |
| <b>Technické údaje:</b>        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Priľnavosť: <math>1,3 \pm 0,5 \text{ N/mm}^2</math></li><li>• Paropriepustnosť V: <math>&gt;350 \text{ g/m}^2/\text{deň}</math></li><li>• Ekvivalent hrúbky vzduchu, sd : 0,06 m</li></ul>   |
| <b>Materiálové požiadavky:</b> | Podľa drsnosti povrchu a nasiakavosti pribl. 0,1 – 0,2 litrov/m <sup>2</sup>   |
| <b>Balenie:</b>                | V 1 litrovom flakóne, v 5- a 10 litrovom plastovom kanistre  |
| <b>Skladovanie:</b>            | Skladujte v chladnom sklade v pôvodnom uzavretom balení pri +5 až 25 ° C po dobu 12 mesiacov. NEBEZPEČENSTVO MRAZU, chráňte pred priamym slnečným žiarením!  |
| <b>Požiadavky:</b>             | Podklad musí byť pevný a bez farieb, organických látok, prachu, mastnoty a oleja. Po premiešaní by sa mal základný náter použiť bez riedenia (na sadrové povrchy, pod fasádnu omietku a soklovú dekoratívnu omietku), nanášajte ho štetcom alebo plyšovým valčekom.  |
| <b>Návod na použitie:</b>      | Pred prípravou samonivelačného poteru ho možno zriediť na dvojnásobný objem čistou vodou. Po čiastočnom zaschnutí sa odporúča opakovať natieranie veľmi savých povrchov. Používajte pri teplotách nad +5°C. Po čiastočnom, matnom-mokrom zaschnutí základného náteru je možné začať s omietaním. Na aplikáciu vyrovnávacej malty poskytuje lepšiu plochu vysušený základný náter. náradie po použití očistite vodou.   |
| <b>Dôležité informácie:</b>    | Materiál nesmie byť počas doby tuhnutia vystavený mrazu. Povrch musí byť chránený pred dažďom až do tuhnutia základného náteru. Neaplikujte na povrchy vystavené priamemu slnečnému žiareniu !   |

**Teplota spracovania:** medzi +5 a +25 °C (povrch a materiál).

**Bezpečnostné predpisy:** Pozri bezpečnostnú dokumentáciu

**Upozornenie:** Výrobca predpokladá pri používaní výrobku základné odborné znalosti.