

TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA

NANOTECH HĽBKOVÁ PENETRÁCIA



Špecifikácia produktu:	Vopred zmiešaný disperzný sušiaci základný náter, pripravený na použitie,
Zloženie:	Vodný roztok plastovej disperzie a špeciálne prísady pre zlepšenie kvality
Oblasť použitia:	Môže byť použitý v nových aj starých bytových a verejných budovách, priemyselných a poľnohospodárskych zariadeniach na poškodených a vysoko nasiakavých povrchoch ako základný stavebný hlbkový základný náter: na penetráciu savých betónov a omietok; vyhladzovacie a fasádne farbiace omietky, tenké a vlhké omietky, pred nanosením soklovej dekoratívnej omietky, pred zhotovením samonivelačných poterov. Vhodný na vystuženie mierne prachových, ale stále nosných omietok a na disperzným náterom ošetrovaných povrchov, ako aj na povrchovú výstužnú prípravu vápennocementových a sadrových omietok v interiéroch aj exteriéroch. Môže sa účinne použiť na spevnenie sadrových povrchov, na zníženie absorpcie vlhkosti; na základný náter pred sadrokartónovými stavebnými prvkami; ako výstužná vrstva pred omietaním, maľovaním, tapetovaním. Ľahko spracovateľný, rýchlo schnúci produkt bez obsahu rozpúšťadiel. Hlboko preniká do pórovitých povrchov, čím zvyšuje pevnosť omietky, a tým zvyšuje priľnavosť vrstiev. Zaisťuje rovnomerné vstrebávanie vlhkosti, čím zabraňuje zafarbeniu krycích vrstiev.
Technické údaje:	• Priľnavosť: $1,1 \pm 0,5 \text{ N / mm}^2$ • Priepustnosť pre vodné pary, $V > 350 \text{ g / m}^2 \text{ / deň}$ • Ekvivalent hrúbky vzduchovej vrstvy, sd: $0,06 \text{ m}$
Materiálové požiadavky:	Závisí to od drsnosti a schopnosti absorpcie povrchu. Na menej absorpčných povrchoch cca. $0,1\text{--}0,15 \text{ l / m}^2$ na vysoko nasiakavých podkladoch: cca. $0,25 \text{ l / m}^2$
Balenie:	V 1 litrovom flakóne, v 5- a 10 litrovom plastovom kanistre
Skladovanie:	Skladujte v chladnom sklade v pôvodnom uzavretom balení pri $+5$ až 25°C po dobu 12 mesiacov. NEBEZPEČENSTVO MRAZU, chráňte pred priamym slnečným žiarením!
Požiadavky:	Povrch musí byť pevný a bez farieb, organických látok, prachu, mastnoty a oleja.
Návod na použitie:	Po premiešaní by sa mal základný náter použiť bez riedenia (na sadrové povrchy, pod fasádnu omietku a soklovú dekoratívnu omietku, ďalej pred prípravou samonivelačnej vrstvy), nanášajte ho štetcom alebo plyšovým valčekom, dbajte pritom na rovnomernú hrúbku vrstvy. V prípade základného náteru vysoko nasiakavých povrchov po vysušení prvej vrstvy sa odporúča opakovať nanosenie druhej vrstvy. Používajte pri teplotách nad $+5^\circ \text{C}$. Po zaschnutí základného náteru je možné začať s omietaním. Na aplikáciu vyrovnávacej malty poskytuje lepšiu plochu vysušený základný náter. Po použití náradie očistite vodou.

Dôležité informácie:

Materiál nesmie byť počas doby tuhnutia vystavený mrazu. Povrch musí byť chránený pred dažďom až do tuhnutia základného náteru. Neaplikujte na povrchy vystavené priamemu slnečnému žiareniu !

Teplota spracovania:

medzi +5 a +25 °C (povrch a materiál).

Bezpečnostné predpisy:

Pozri bezpečnostnú dokumentáciu

Upozornenie:

Výrobca predpokladá pri používaní výrobku základné odborné znalosti.