

# TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA

## ZÁKLADNÁ FARBA

**KVARC**<sup>®</sup>  
STAVEBNÉ MATERIÁLY

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Špecifikácia produktu:</b>  | Optimalizátor farieb, disperzný absorpčný základný náter pripravený na použitie   |
| <b>Zloženie:</b>               | Predmiešaná disperzia na báze vody so špeciálnymi prísadami, pigmentmi, kremennými zrnami   |
| <b>Oblasť použitia:</b>        | Na povrchy betónu, panelových tepelnoizolačných systémov, zmiešaných a továrensky vyrobených základných náterov používaných v exteriéri a interiéri. Pod farebné vrchné nátery alebo pod farbenie fasády; vyrovnanie absorpcie povrchov, k zlepšeniu priľnavosti a dosiahnutiu optimálneho farebného efektu. Lahko použiteľný, rýchlo schnúci produkt bez obsahu rozpúšťadiel.  |
| <b>Technické údaje:</b>        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Paropriepustnosť, V: 204 g / m<sup>2</sup> / deň</li><li>• Ekvivalent hrúbky vzduchu, sd: 0,1 m</li><li>• Hrúbka vrstvy: 0,35 mm</li><li>• Priľnavosť: 1,6±0,5N/mm<sup>2</sup></li></ul>  |
| <b>Materiálové požiadavky:</b> | Podľa drsnosti povrchu a nasiakavosti cca. 0,15 – 0,3 kg/m <sup>2</sup>   |
| <b>Balenie:</b>                | Podľa drsnosti povrchu a nasiakavosti cca. 0,15 – 0,3 kg/m <sup>2</sup>   |
| <b>Skladovanie:</b>            | Skladujte v chladnom sklade bez mrazu v pôvodnom uzavretom balení pri +5 až 25 ° C po dobu 12 mesiacov.   |
| <b>Požiadavky:</b>             | Povrch musí byť rovný, suchý, minimálne kvality Hvh-10 alebo C12, homogénny, bez pohybu a zmršťovania. Musí byť tiež zbavený prachu, mastnoty, ropných derivátov a iných znečisťujúcich .   |
| <b>Návod na použitie:</b>      | Pred aplikáciou musí byť podkladová farba dôkladne premiešaná pri nízkej rýchlosti ručným strojom. V prípade väčšej súvislej plochy zamiešajte potrebné množstvo. Nanášanie môže byť vykonané kotúčovou kefou, plyšovým valčekom alebo bezvzduchovým striekacím zariadením a bez riedenia alebo riedením s čistou vodou maximálne o 25%-ov. V prípade veľmi savých povrchov po čiastočnom zaschnutí sa odporúča základný náter aplikovať opakovane. Používajte pri teplotách nad +5°C V matnom - suchom stave základného náteru je možné začať nanášať vrchný náter najskôr nasledujúci deň. Nástroje potom očistite vodou. |

**Dôležité informácie:**

Materiál nesmie byť počas doby tuhnutia vystavený mrazu. Povrch chráňte pred dažďom až do zaschnutia základného náteru. Neaplikujte na povrchy vystavené priamemu slnečnému žiareniu!

**Teplota spracovania:**

medzi +5 a +25 °C (povrch a materiál).

**Bezpečnostné predpisy:**

Pozri bezpečnostnú dokumentáciu

**Upozornenie:**

Výrobca predpokladá pri používaní výrobku základné odborné znalosti.