

Špecifikácia produktu:	Predmiešaná suchá malta na opravu muriva nových i starých bytových domov, verejných budov, priemyselných a poľnohospodárskych objektov.
Zloženie:	Kremenný piesok, cement, hydrát vápna a prísady na zlepšenie kvality.
Oblasť použitia:	Môže byť použitý na stabilné stavebné konštrukcie s izoláciou proti vlhkosti v interiéroch aj exteriéroch. Pre povrchy s vysokou nasiakavosťou platia pokyny výrobcu. Je vhodný na opravy starých omietok (zo živice, cementový omietok) a farebných povrchov, ako aj na lepenie eps systémov na vloženie a vyhladzovanie sklenenej sieťoviny.
Technické údaje:	<ul style="list-style-type: none">• Maximálna veľkosť častíc: 0,5 mm• Pevnosť v tlaku: > 5 N / mm²• Priľnavosť: >0,5 N / mm²• Voda: pribl. 7,5 litrov / 25 kg• Materiálové požiadavky: pribl. 2-6 kg / m²• Balenie: 25 kg vrece
Materiálové požiadavky:	Podľa kvality muriva: cca 2-6 kg / m ²
Balenie:	25 kg papierové vrece
Skladovanie:	Za rovnakých podmienok ako cement, na suchom, krytom mieste, v neotvorenom originálnom balení: 1 rok.
Požiadavky:	Povrch musí byť pevný, čistý, suchý, rovný a málo nasiakavý. Poškodenia muriva pred začiatkom omietania treba odstrániť. Ľahko sa pohybujúce časti steny musia byť odstránené. So základnou omietkou ošetríte väčšie trhliny, drážky steny.
Návod na použitie:	Povrch musí byť pevný, čistý, suchý, rovný a málo nasiakavý. Suchú maltu pridajte do čistej vody a miešajte po dobu 5-6 minút.. Miešanie je možné vykonať v miešačke na betón, vodorovným miešadlom. Nanáša sa stierkou alebo zubovou stierkou. Podľa potreby povrch vyhladzte alebo zdrsnite.
Dôležité informácie:	Namiešaná omietka musí byť použitá do 2 hodín. V teplom a veternom počasí chráňte už vytvrdnutú omietku pred rýchlym zaschnutím vodným postrekom. Vrchný náter, tmel, farbu je možné nanášať až po úplnom zaschnutí základnej omietky. Počas doby tuhnutia nesmie byť omietka vystavená mrazu! Presné materiálové požiadavky je možné určiť skúšobnou aplikáciou.

Teplota spracovania:

od +5 do +25 °C (povrch, vzduch, voda a materiál).

Bezpečnostné predpisy:

Pozri bezpečnostnú dokumentáciu.

Upozornenie:

Výrobca predpokladá pri používaní výrobku základné odborné znalosti.