

# TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA

## ŠKÁROVACIA HMOTA DO INTERIÉRU

**KVARC**<sup>®</sup>  
STAVEBNÉ MATERIÁLY

<b>Špecifikácia produktu:</b>	Biela omietka s dobrou paropriepustnosťou, vyrobená za kontrolovaných továrenských podmienok, ktorá musí byť bezprostredne pred použitím zmiešaná s vodou.
<b>Zloženie:</b>	Minerálne plnivá, hydraulické spojivá, plastové disperzie a prostriedky na zlepšenie vlastností.
<b>Oblasť použitia:</b>	Môže sa použiť na omietanie vápennocementových omietok, betónu a ľahkých betónových povrchov v suchých miestnostiach bytových a verejných budov. Môže sa tiež použiť samostatne ako tenká omietka v miestnostiach bez vody. Použitím je možné dosiahnuť hladký povrch vhodný na tapetovanie a maľovanie. Kompatibilné s vápennými a disperznými farbami a lepidlami na tapety na báze vody.
<b>Technické údaje:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pevnosť v ťahu-Prilnavosť: min. 0,5 MPa</li><li>• Pevnosť v tlaku: min. 5,0 MPa</li><li>• Pevnosť v ohybe: min. 3,0 MPa</li><li>• Hodnota odporu difúzie vodnej pary (<math>\mu</math>): cca. 25</li><li>• Maximálna veľkosť častíc: 0,5 mm</li><li>• čas otv.: min. 20 min.</li><li>• použiteľné: cca. 3–4 hod.</li><li>• čas tuhnutia 2 hod. (ako funkcia teplotných a klimatických podmienok)</li><li>• Množstvo použitej vody: 6,4–6,6 litrov/vrece</li><li>• Hrúbka vrstvy: 0 – 5 mm</li></ul>
<b>Materiálové požiadavky:</b>	vrstva/cca. 0,6 – 0,9 kg/m <sup>2</sup>
<b>Balenie:</b>	20 kg- papierové vrece
<b>Skladovanie:</b>	Za rovnakých podmienok ako cement, na suchom, krytom mieste, v neotvorenom originálnom balení: 1 rok.
<b>Požiadavky na materiály:</b>	Hladený povrch musí byť pevný (min. Hvh10, C8) a zbavený nečistôt. Mierne zvlhčenie alebo univerzálny základný náter uľahčuje aplikáciu, ale predlžuje čas schnutia. Podkladový náter je možné nanášať tak, že 2-krát zriedite Kvarc univerzálny základný náter vodou, čo tiež zlepšuje príľnavosť.

**Návod na použitie:**

Prášková zmes sa zmieša s čistou vodou. Po 20 minútach odpočinku znova premiešajte a pridajte toľko vody, aby vznikla ľahko aplikovateľná pasta. Namiešaný materiál sa nanáša nerezovým hladidlom, max. dva alebo trikrát. Vnútorný a vonkajší roh zaoblíte vodnou kefou alebo stierkou. Po zaschnutí bude povrch hladký, matný a bez škvŕn. Opravu je možné vykonať brúsením a následným omietnutím.

**Dôležité informácie:**

Namiešaný materiál musí byť použitý do 3-4 hodín!  
Po ukončení práce je potrebné povrchy a nástroje znečistené omietkou očistiť

**Teplota spracovania:**

medzi +5 a +25 °C (povrch, vzduch, voda a materiál).

**Bezpečnostné predpisy:**

Pozri kartu bezpečnostných údajov.

**Upozornenie:**

Výrobca predpokladá pri používaní výrobku základné odborné znalosti